PAT-NO:

JP361294812A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 61294812 A

TITLE:

GAS PHASE FLOATING EPITAXIAL GROWTH

EQUIPMENT

PUBN-DATE:

December 25, 1986

INVENTOR - INFORMATION: NAME TOKISUE, HIROMITSU KOBAYASHI, AKIMINE

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP60136010

APPL-DATE:

June 24, 1985

INT-CL (IPC): H01L021/205

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to hole stably the semiconductor wafer set afloat by the jetting reaction gas on the jet flow of the reaction gas, by giving the semiconductor the gas balancing force or the gravitational potential, and by installing in the gas reaction part the means to float and hold the semiconductor wafer at the center of the force.

CONSTITUTION: The semiconductor wafer 1 to be treated is mounted on the bend member 4B of the gas reacting part 4 in the reaction vessel reaction gas G is supplied in this state from the

pre-mixing equipment 6, it jets out upward from the injection hold 4A installed on the bend member 4B, after flowing into the gas vessel 4C of the gas reacting part 4 through the pipe 5. The semi-conductor wafer 1 is set afloat on the bend part 4B by the jet flow of the reaction gas from the injection hole 4A. Thus the semiconductor wafer 1 is held in the state wherein the wafer 1 does not physically contact with other bodies, and the reaction gas G acts on the lower surface of the wafer, where the eptaxial layer is grown and formed.

COPYRIGHT: (C) 1986, JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61-294812

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)12月25日

H 01 L 21/205

7739-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

の発明の名称

気相浮上エピタキシヤル成長装置

②特 願 昭60-136010

愛出 願 昭60(1985)6月24日

切発 明 者 時 末

裕 充

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

②発 明 者

小 林

暁 峯

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

切出 顋 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

②代理人 弁理士 小川 勝男

外1名

明 紅 コ

1. 発明の名称 気相浮上エピタキシャル成長装

2. 特許請求の範囲

1. 半導体ウエハをガス反応部のガス噴出孔からの噴出反応ガスによりガス反応部上に浮上状態に保持し、この反応ガスにより半導体ウエハの表面にエピタキシヤル層を形成する気和浮上エピタキシヤル成長装置において、前記ガス反応部に、その中心上に半導体ウエハを浮上保持する手段を設けたことを特徴とする気相浮上エピタキシヤル成長装置。

2・特許請求の範囲第1項記載の気相浮上エピタキシヤル成長装置において、前記半導体ウェハの浮上保持手段は、ガス反応部を平面部材に形成し、この平面部材の半導体ウェハの周線に対向する位置に設けたガス吸出孔を、半導体ウェハの径方向内向きに配置したことを特徴とする気相浮上エピタキシヤル成長装置。

3. 特許請求の範囲第1項記載の気相浮上エビ

5・特許請求の領国第1項記載の気相浮上エピタキシヤル成長装置において、前記半導体ウエハの浮上保持手段は、半導体ウエハを浮遊させるガス反応部を、半導体ウエハに対してこれとは反対側に適曲部材で形成し、この適曲部材にガス噴出孔を半導体ウエハの中心に向うように設けたことを特徴とする気相浮上エピタキシヤル成長装置。

6. 特許請求の範囲第1項記載の気相浮上エピタキシヤル成長装置において、前記半導体ウエハの浮上保持手段は、半導体ウエハを浮遊させるガス反応部を、半導体ウエハに対してこれとは反対側に適曲する適曲部材が形成し、この適曲部材にガス噴出孔を半導体ウエハの面に対して直角に設けたことを特徴とする気相浮上エピタキシヤル成長装置。

7.特許請求の範囲第5項または第6項記載の 気相浮上エピタキシヤル成長装置において、前 記ガス噴出孔を半導体ウエハの周方向に沿つて 角度をもつて補品部材に設けたことを特徴とす る気相浮上エピタキシヤル成長装置。

3 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体ウエハの表面に、エピタキシヤル層を形成する数量に係り、特に半導体ウエハを 反応ガスにより浮遊させて、その下面にエピタキシヤル層を成長させるに好選な気相浮上エピタキシヤル成長装置に関する。

エハを反応ガスの噴流上に水平に保持させる必要 があり、その半導体ウエハの水平保持が、解決す べき重要な無理となっている。

本発明は噴出する反応ガスにより浮上した半導体ウエハを、その反応ガスの噴流上に安定保持することができる気相浮上エピタキシヤル成長装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

前途の目的は、半導体ウエハを浮上させる反応 ガス噴出孔を有するガス反応部に、半導体にガス 均衡力または意力ポテンシヤルを与えその中心上 に上半導体ウエハを浮上保持する手段を設けるこ とによつて達成される。

(作用)

戦出反応ガスによりガス反応部上に浮上された 半導体ウエハが、何等かの原因によりガス反応部 上において位置ずれを生じた場合には、ガス反応 部に設けた半導体ウエハの浮上保持手段によって 得られるガス均衡力または重力ポテンシャルによ って、半導体ウエハはガス反応部上に水平に浮上

(従来の技術)

(発明が解決しようとする問題点)

上述した従来の気相浮上エピタキシヤル成長装置においては、半導体ウエハを噴出する反応ガス によつて浮上させつつ、半導体ウエハの下面にエ ピタキシヤル層を成長形成させるため、半導体ウ

保持される。

(実施例)

以下本発明の実施例を図面を参照して説明する。 第1回は本発明の装置の一実施例を示すもので、 このほにおいて、1は半導体ウエハを示す。2は 反応容器、3は反応容器2の外周に設けた加熱装 置で、この加熱装置3は反応容器2内を高温の穿 関気に加急する。4は反応容器2に設けたガス反 応部で、このガス反応部4は半導体ウエハ1の下 国に反応ガスGを噴出供給するガス噴出孔4Aを 有する海曲部材4Bと、この海曲部材4Bの下方 に設けたガス容器4Cとで構成されている。前述 した簿曲部材4Bは下向きに凹状に薄曲している。 この博曲部材4日に設けたガス噴出孔4人は、こ の薄曲部材4Bの曲率中心に向う83に第2因に 示すように複数個数けられている。ガス容器4C は曾5を通して予混合数数6に連結している。こ の予認合装置6は反応物供給器7からの反応物と、 不維物供給器Bからの不納物と、キヤリアガス供 給器9からのキヤリアガスとを一様に包合すると

共にその成分、温度、流量を調整して、反応ガス Gを作る。この反応ガスGは管 5 を選してガス容 番 4 Cに供給される。 1 0 は反応容器 2 に設けた 排ガス孔である。

次に上述した本発明の装置の一実施例の動作を 説明する。

まず、処理すべき半導体ウエハ1を反応容器2 内のガス反応部4の複曲部材4B上に観響する。 この状態において、予混合数数6からを通したの反応があると、この反がカスのはは予したのでである。 大反応部4のガス容器4C内に流入からを通しち、対の関出する。このガスでは、入から反応が対4Bに設けた対し、大の反応が対4Bには、半導体ウエハ1はでは、 とに浮上する。その結果、半導体で、の下面にはエピタキシヤル層が成長形成される。

上述した、エピタキシヤル層の初期成長過程および、途中の成長過程において、ガス噴出孔4A

上保持することができると共に、半導体ウエハ1の下面とこれに対向する清曲部材4Bの平面部との面の浮上すきまは、至るところで一定であるので、半導体ウエハ1の下面に成長するエピタキシャル層の厚さをさらに均一に形成することができる。

さらに、上述した実施例においては、ガス戦出 孔4Aを薄曲部材4Bの曲率中心に向うように薄 曲部材4Bに設けたが、第4図に示すようにガス 戦出孔4Aを半導体ウエハ1の表面に対して直交 するように設けてもよい。

第5 図は本発明の装置の他の実施例を示すもので、この図において第1 図と四符号のものは同一部分である。この実施例はガス反応部4 の半導体ウエハ1と対向する部分の部材を平面部材4 Dで構成し、この平面部材4 Dに、半導体ウエハ1を浮上させるためのガス噴流を供給するガス噴出孔4 Bと、半導体ウエハ1の周線に向つて内向を斜め上方にガス噴流を供給するガス噴出孔4 Fを設けたものである。

なお、上述の実施例においては、博曲部材4B は同一の曲率で形成したが、第3回に示すように、 博曲部材4Bを、その中央部に半導体ウェハ1よ り大きい平国部を形成し、その肩縁部を持ち上げ るように荷曲形成してもよい。このように構成し たことにより、上述した実施例と同様に半導体ウ エハ1を演曲部材4Bの中心部に水平を借つて浮

このように構成したことにより、半導体ウエハ 1 が外的要因により偏心移動した場合には、ガス 噴出孔4 Pからの半導体ウエハ1の周線に向つて 内向き斜め上方に供給されるガス噴流によつて、 半導体ウエハ1はガス反応毎4の平面部材4 Dの 中心に押し戻され、ガス噴出孔4 Eからのガス噴 速によつて水平に浮上保持される。その結果、早 連体ウエハ1の下面にエピタキシヤル層を良好に 成長形成するために、ガス反応部4上に安定して 浮上保持することができる。

なお、上述の実施例においては、ガス度出孔4Pによって半導体ウエハ1の周縁に向って内向き斜め上方にガス噴流を供給したが、第6図に示する方向にガス噴流を供給するガス噴出孔4Gを設け、このガス噴出孔4Gの後を、中央部のガス噴出孔4Gの後を、中央部のガス噴出孔4Gの後を、中央部のガス噴出孔4Gの後を、中央部のガス噴出孔4Lとによっても、上述した実施例と同様に、半導体ウエハ1をガス反応部4上に安定して浮上保持することができる。

また、上述した実施例において、ガス唯出孔

4 A , 4 B , 4 F , 4 G からのガス噴逸が第7図に示すように周方向に噴流するように、これらのガス噴出孔4 A , 4 B , 4 F , 4 G を、第8 図に示すように半導体ウエハ1の周方向に向つて斜め上向に設けてもよい。このように構成したことにより、半導体ウエハ1は周方向に向つて斜め上向に噴出するガス噴流によつて、水平面内で回転する。その結果、半導体ウエハ1の下面に形成されるエピタキシヤル層の周方向の厚さを均一にすることができる。

(発明の効果)

本発明によれば、噴出する反応ガスにより浮上 した半導体ウエハを、その反応ガスの噴流上に安 定保持することができる。その結果、気相浮上エ ピタキシヤル成長袋屋の安定な処理を実現するこ とができる。

4. 図図の簡単な説明

第1 図は本発明の装置の一実施例を示す継期回 図、第2 図は第1 図の II - II 線矢視図、第3 図〜 第6 図はそれぞれ本発明の装置の要部の値の例を 示す機断面図、第7図は本発明の装置のさらに他の例を示す動作説明図、第8図は本発明の装置に 用いられるガス噴出孔の他の例を示す機断面図で ある。

1 … 半導体ウエハ、 2 … 反応容器、 3 … 加熱装置、 4 … ガス反応部、 4 A 、 4 E 、 4 P 、 4 G … ガス 噴流孔、 4 B … 薄曲部材、 4 C … ガス容器、 4 D … 平面部材、 6 … 予混合装置。

代理人 弁理士 小川野男







